

# ООО "АПК"

456091, г. Челябинск, ул. Труда, 62  
ИНН 7422046510

## Паспорт качества

№ 23 от 15.01.2012г.  
ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД  
ФРАКЦИИ 40-70мм  
Ж/Д НАКЛАДНАЯ №  
ДАТА ОТГРУЗКИ

Количество \_\_\_\_\_ тн.

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:

### КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ	ФАКТИЧЕСКИЕ
		ГОСТ 8267-93	
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	НА СИТАХ ПО МАССЕ d %	до 100%	90,40%
	0,5(d+D)	30-60%	60,70%
	D	до 10%	5,00%
2	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН	до 0,5%	0,00%
3	ЛЕЩАДНОСТЬ	до 25%	15,50%
	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	Не более 1%	0,60%
4	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	Не более 0,25%	0,24%
	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
5	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	НЕ БОЛЕЕ:	5%
			1200
6	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	400
7	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КГ/МЗ		1436
8	Содержание вредных компонентов		
	шрит, % по массе	1,5	0
	слоистые силикаты, в % по объему	4	0
	свободные волокна асбеста, в % по массе	0,1	0
	галоидные соединения пересчете на ион хлора	15	0
	уголь и древесные остатки, в % по массе	0,25	0
	сульфаты и сульфиды в пересчете на SO <sub>3</sub> , в %		
	аморфные разновидности диоксида кремния, раств	50	0
9	Истираемость, потеря массы, в % по массе	до 25 марки И1	12,4 (И1)

МАСТЕР ПОГРУЗКИ: \_\_\_\_\_



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

Щебень 40-70 согласно протокола испытаний  
Протокол № 23-50/9С/69-15 от 18 января 2011г.  
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93  
Щебень допускается к применению во всех  
видах строительства без ограничения

ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ



(подпись)

(расшифровка подписи)